

HARMONY

SIROCCO BLOOM/22,3

Modelo:	SIROCCO BLOOM/22,3	
Referencia:	32922	WHITE
Tamaño:	22,3x22,3	cm
Espesor:	10,00	mm
Acabado:	Natural	
Material:	PORCELANICO - GRUPO B1b	
	GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	0,5% < E < 3%
----------------	-------------------	----------------------------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1100 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 30 N/mm2

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	3
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	750 rev
EN-101	Resistencia al rayado	5

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	A/A

HARMONY

SIROCCO BLOOM/22,3

Modelo: **SIROCCO BLOOM/22,3**
Referencia: **32922** **WHITE**
Tamaño: **22,3x22,3** cm
Espesor: **10,00** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PORCELANICO - GRUPO B1b**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5
-----------------	---------------------------	----------------

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF)	> 0,42
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	+36
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	R-10
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	2

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **002CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.